



- Propouští vodní páru a stabilizuje vlhkost v interiéru
- Tepelná akumulace celoročně zajišťuje teplotní stabilitu interiéru
- Výrazně zvyšuje zvukovou izolaci díky vláknité struktuře a objemové hmotnosti
- Ve dvou vrstvách nebo v kombinaci s deskami ISOLAIR a PAVATHERM-PLUS poskytuje větší toušťku tepelné izolace nad viditelnými krovky
- Přímá pokládka nad krokve
- **V exteriéru a interiéru použitelná s tenkovrstvou omítkou**
- Symetricky umístěný spojovací profil pero – drážka (možnost přímého napojení na desku Diffutherm)

Tloušťky a formáty

Tloušťka [mm]	Hmotnost [kg/m ²]	Rozměr desky [cm]	Krycí rozměr [cm]	Počet desek	Plocha na pal. [m ²]	Hmotnost pal. [kg]
40 *	6,20	180 x 58	178 x 56	56	58,46	354
60	9,70	180 x 58	178 x 56	36	37,58	342
80	11,60	180 x 58	178 x 56	28	29,23	354
100	14,50	180 x 58	178 x 56	22	22,97	348
120	17,40	180 x 58	178 x 56	18	18,79	342
140	20,30	180 x 58	178 x 56	16	16,70	352
160	23,20	180 x 58	178 x 56	14	14,62	352

* - tloušťku 40 mm je zakázáno pokládat shora přímo na krokve
Desky jsou uloženy ve dvou sloupcích na dvou spojených paletách

Technická data

Objemová hmotnost	ρ	kg/m ³	145
Součinitel tepelné vodivosti (EN 13171)	λ _D	W/(m.K)	0,041
Měrná tepelná kapacita	c	J/(kg.K)	2100
Faktor difúzního odporu	μ		3
Třída hořlavosti (EN 13501-1)			E
Napětí v tlaku při stlačení 10%	σ	kPa	100
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky		kPa	10
Modul pružnosti	E	N/mm ²	-
Identifikační kód podle EN 13171	WF-EN13171-T5-CS(10/Y)100-TR10-WS1,0-MU3-AFr100		
Kód použití (DIN 4108-10)	DAD-ds, DZ, DI-zg, DEO-ds, WAB-ds, WH, WI-zg, WTR		
Kód Evropského katalogu odpadů (EWC)	030105; 170201; 170604		

Použití



Popis výrobku

Deska se symetricky umístěným profilem pero-drážka. Při kladení je možné otáčet rub a líc. Deska je hydrofobizovaná a po určitou dobu odolná vnějším povětrnostním podmínkám. Víceúčelové použití ve střeších, stěnách stropů i podlahách.

Použití v obvodovém plášti: Tenkovrstvou omítkou je nutné aplikovat nejpozději do 4 týdnů. Odolnost vůči vnějším povětrnostním vlivům pod obklad s provětrávanou vzduchovou mezerou je až 2 měsíce. Větrná folie pod souvislý obklad beze spár není požadována, je však doporučena. Pod obklad se spárami je protivětrná folie nutná.

Použití jako tepelná izolace nad krovky: Používá se jako tepelně izolační a tepelně akumulační vrstva nad krovky. Max. osová vzdálenost krovků pro tl. 60 mm je 110 cm • max. osová vzdálenost krovků pro tl. 80-160 mm je 125 cm. Pro správné použití platí následující pravidla : A) střecha se sklonem ≥ 25° - • pojistná kontaktní difúzní hydroizolace je doporučena, není nutná, • maximální expozice vnějším klimatickým podmínkám je 1 měsíc. B) střecha se sklonem < 25° : • pojistná kontaktní difúzní hydroizolace je nutná, • střechu je nutné co nejdříve zakrýt buď difúzní folií nebo další vrstvou v kombinaci s deskami ISOLAIR nebo PAVATHERM-PLUS. C) Variantu nadkroevní izolace s viditelnými krovky lze elegantně řešit deskami PAVATHERM na záklopu a deskou PAVATHERM-COMBI pod kontralatěmi. Minimální celková tloušťka izolace deskami Pavatex je 200 mm.

Použití jako izolace pod krovky:

- Desky PAVATHERM-COMBI jako tepelná izolace pod krovky s dalším zavěšeným podhledem: desky se kotví přímo do krovků pomocí vrtů. Další rošt nosící podhled se kotví přes izolační desky až do nosné konstrukce. Například desky Pavatherm-Profil se systémovou lištou k připevnění palubek.
- Desky PAVATHERM-COMBI jako tepelná izolace s tenkovrstvou omítkou: do nosné konstrukce krovu se přišroubuje kolmo na krokve dřevěný laťový rošt s osovou vzdáleností 40 cm. Použijí se latě profilu 40/60 mm. Izolační desky se kotví pomocí vrtů do laťového roštu. Na povrch se použije tenkovrstvá omítkou.

Obě dvě varianty je třeba posoudit ze stavebně-fyzikálního hlediska s ohledem na difúzi a kondenzaci vodní páry.

Skladování

Skladujte na suchém a rovném místě, chraňte před deštěm a poškozením. Desky používejte jen v suchém stavu. Je povoleno skladovat maximálně 4 palety na sobě.

Vydání : 07/2016