



- Propouští vodní páru a stabilizuje mikroklima v interiéru
- **Univerzální deska k použití na stěnu a střechu**
- **Jeden výrobek, jedna tloušťka, celá dřevostavba**
- Odolává povětrnostním vlivům až 3 měsíce
- Celoročně zajišťuje tepelnou stabilitu interiéru díky vysoké tepelné kapacitě
- Osvědčený materiál dočasně odolný proti dešti, ochrana před požárem a zvuková izolace
- Spojovací symetrický profil pero - drážka

## Tloušťky a formáty

Tloušťka [mm]	Hmotnost [kg/m <sup>2</sup> ]	Rozměr desky [mm x mm]	Krycí rozměr [mm x mm]	Počet desek	Plocha na pal. [m <sup>2</sup> ]	Hmotnost pal. [kg]
40	8,00	1880 x 610	1860 x 590	56	64,22	542
60	12,00	1880 x 610	1860 x 590	36	41,28	511
80	16,00	1880 x 610	1860 x 590	28	32,11	542



Rozměry palety (mm): 1880x1200x1240 / 28 palet kamion

Tloušťky 40 – 80 mm



## Technická data

Objemová hmotnost	$\rho$	kg/m <sup>3</sup>	200
Součinitel tepelné vodivosti (ČSN EN 13171)	$\lambda_D$	W/(m.K)	0,044
Měrná tepelná kapacita	$c$	J/(kg.K)	2100
Faktor difúzního odporu	$\mu$		3
Třída reakce na oheň (ČSN EN 13501-1)		E	
Napětí v tlaku při stlačení 10%	$\sigma$	kPa	200
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky		kPa	30
Modul pružnosti	$E$	N/mm <sup>2</sup>	2,0
Identifikační kód podle ČSN EN 13171:2016+A1			

WF-EN13171-T5-DS(70,-)2-CS(10/Y)200-TR30-WS1,0-MU3-AFr150

Typ střešní desky (podklad pod skládanou střešní krytinu ČSN EN 14964:2007)

ČSN EN 622-4:2020

Typ SB.E

Kód použití (DIN 4108-10)

DAD-ds, DAA-ds, DI-zg, DEO-ds, WAB-ds, WI-zg, WZ, WAP-zh

Kód Evropského katalogu odpadů (EWC)

030105, 170201


Odolnost proti krupobití podle švýcarského předpisu „VKF Prüfbestimmung Nr. 00a“

40 mm

kategorie HW4

60, 80 mm

kategorie HW5



## Použití



## Popis výrobku

Jedná se o materiál paropropustný a zároveň voděodolný. Používá se na straně exteriéru jako vnější tepelně izolační a akumulační vrstva dřevostaveb pod tenkovrstvou omítka i provětrávanou fasádu. Na šikmých střechách jako nadkrokovní izolace a v podkovové izolaci pod krovem. **ISOLAIR NEW** je současně tepelně izolační a tepelně akumulační materiál. V tloušťkách větších než 60 mm významně přispívá k energetické bilanci a celoroční tepelné stabilitě objektu.

## Použití



**Nadkrokovní izolace:** deska ISOLAIR NEW má funkci dočasné hydroizolace a je „vodotěsná“ podle normy pro podklady pro skládané střešní krytiny ČSN EN 14964. Není potřeba podlepat kontralatě. Odolává povětrnosti 3 měsíce.

Navrhování a provádění doplňkové hydroizolační vrstvy (DHV) se řídí závaznými ustanoveními ČSN 73 1901 a Pravidly pro navrhování a provádění střech (vydal Čech klempířů, pokrývaců a tesařů). Výrobek má testovanou odolnost proti krupobití podle švýcarského předpisu „VKF Prüfbestimmung Nr. 00a“.

**Vnější opáštění:** deska ISOLAIR NEW pro vnější použití může být vystavena povětrnostním podmínkám až po dobu 3 měsíců v případě obkladu. Tenkovrstvou omítka je nutné aplikovat vrstvu lepící hmoty s perlíkou nejpozději do dvou měsíců. Pod obklad se spárami musí být vždy s UV odolnou větrovou fólií.

**Interiér:** na straně interiéru se použije jako tepelně izolační vrstva pod krovem střešních plášťů nebo na spodním lící příhradových vazníků u bungalovů, s tenkovrstvou omítkou a štukovým povrchem. Desky v menších tloušťkách se používají v interiéru na příčky, stěny, podhledy jako nosiče tenkovrstvé omítky silikátové, hliněné a sádrové.

## Skladování

Skladujte na suchém a rovném místě, chráťte před deštěm a poškozením. Desky používejte jen v suchém stavu. Je povoleno skladovat maximálně 4 palety na sobě.

## Zateplovací systém

Tepelně izolační zateplovací systém s omítkou WEBER a JUB

WEBER - diffusheet

Certifikát číslo : AO212/C5a/2018/0521b/P

JUB - diffusheet

Certifikát číslo : AO212/C5a/2018/0577/P